



# CEWELD E DUR 60 Kb

TYPE	Basisch umhüllte, legierte Cr-Mo-V-Elektrode. ( Fe3, 60HRc)														
ANWENDUNGEN	CEWELD E Dur 60 Kb ist zum Auftragen von Stahlteilen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Zum Beispiel Panzern von Teilen, die starker Beanspruchung und Abrieb durch Stein, Kohle, Sand usw. ausgesetzt sind.														
EIGENSCHAFTEN	Das Schweißgut von CEWELD E Dur 60 Kb ist eine der universellsten Legierungen für Auftragschweißungen und kann auch für austenitische Manganstähle verwendet werden. Sie zeigt ein sehr gutes Aussehen der Schweißnaht und hervorragende Schweißeigenschaften sowohl bei AC als auch bei DC+. Hervorragende Legierung gegen hohe Schlagbeanspruchung in Kombination mit Abrieb einschließlich Metall-Metall-Reibung. Ein Vorwärmen ist nicht erforderlich.														
KLASSIFIKATION	<table><tr><td>AWS</td><td>A 5.13: ~E Fe3</td></tr><tr><td>EN ISO</td><td>14700: E Fe8</td></tr><tr><td>DIN</td><td>8555: E 6-UM-60-G</td></tr><tr><td>F-nr</td><td>71</td></tr></table>							AWS	A 5.13: ~E Fe3	EN ISO	14700: E Fe8	DIN	8555: E 6-UM-60-G	F-nr	71
AWS	A 5.13: ~E Fe3														
EN ISO	14700: E Fe8														
DIN	8555: E 6-UM-60-G														
F-nr	71														
GEEIGNET FÜR	Mixing arms, Cold cutting tools, Hammers, Rolls, Loaders, Buckets, Pumps, Hardfacing on Austenitic Manganese steel, Rebuilding Knives														
ZULASSUNGEN															
SCHWEISSPOSITIONEN															
TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE DES SCHWEISSMETALLS (%)	C	Mn	Cr	Mo	V	Fe	Si								
	0.6	0.6	7.5	0.8	1	Rem.	0.5								
MECHANISCHE GÜTEWERTE	Heat Treatment		$R_{P0,2}$ (MPa)	Rm (MPa)	A5 (%)	Hardness									
	As Welded					58 HRc									
RÜCKTROCKNUNG	300°C / 2 hr														
GAS ACC. EN ISO 14175															



# CEWELD E DUR 60 Kb

E DUR 60 KB 2,5 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	3	8720663401632

E DUR 60 KB 3,2 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	3,3	8720663401656

E DUR 60 KB 3,2 X 450MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	3,3	8720663401649

E DUR 60 KB 4,0 X 450MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	3,5	8720663401663

E DUR 60 KB 5,0 X 450MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	3,3	8720663401670