


CEWELD MA 617

TYPE	Massieve lasdraad voor het hardoplassen tegen slijtage in combinatie met corrosie en zware stootbelastingen.						
TOEPASSINGEN	Autorecycling, snijmachines, pompen, steenbrekers, klei-extruders, snijgereedschap, voedselverwerkingsmachines enz.						
EIGENSCHAPPEN	CEWELD MA 617 biedt een uitstekende slijtvastheid van metaal op metaal in combinatie met slagvastheid. Ondanks de hoge hardheid kunnen meerdere lagen worden aangebracht zonder risico op afbrokkelen. Het lasmetaal is temperatuurbestendig tot 500 °C en de hardheid blijft zeer goed bij hogere temperaturen. Bestand tegen scaling tot 900 °C. CEWELD MA 617 kan het beste worden gebruikt met Ar/Co2 - 98-2.						
CLASSIFICATIE	EN ISO	14700: S Fe8					
	W.Nr.	1.4122					
GESCHIKT VOOR	Pumps, clay screws, seats, valves, cutting edges, rebuilding steel mill rollers, dies, mixing tools for sand, bentonit, clay, food machinery etc						
GOEDKEURINGEN							
LASPOSITIES	    						
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	C	Mn	Cr	Ni	Mo	Fe	Si
	0.4	0.9	16	0.4	1	Rem.	0.5
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment		R _{p0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A5 (%)	Hardness	
	As Welded					50 HRc	
HERDROGEN	Not required						
GAS ACC. EN ISO 14175	M21, M20, M12						



CEWELD MA 617

MA 617 1,0MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663403193

MA 617 1,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663403209

MA 617 1,6MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663403216