



CEWELD 310L Tig

TYPE	Hittebestendige 25-20 CrNi draad voor Tig lassen.						
TOEPASSINGEN	Veel voorkomende toepassingen zijn zwaar oxiderende media in warmtewisselaars, piping, koelers en condensors in de chemische industrie.						
EIGENSCHAPPEN	CEWELD 310L Tig heeft goede weerstand tegen interkristalijne corrosie, pitting en spanningcorrosie vanwege hoog Cr en Ni gehalte.						
CLASSIFICATIE	AWS W.Nr.	A 5.9: ~ER 310 ~1.4842					
GESCHIKT VOOR	ISO 15608: 8.1 Austenitic $\leq 19\%$ Cr , TÜV 1000: Gr. 21-30, Type: 25% Cr, 22%Ni 1.4710, 1.4713, 1.4724, 1.4726, 1.4742, 1.4745, 1.4762, 1.4823, 1.4826, 1.4828, 1.4832, 1.4835, 1.4837, 1.4840, 1.4841, 1.4845, 1.4846, 1.4848, 1.4849, 253MA, X15CrNiSi 25 20, G-X40CrNiSi 25 12, G-X15CrNi 25 20, X8CrNi25-21, GX40CrNiSi22-10, X15CrNiSi20-12, 310, 310S, CK20, 305, 314, 725LN, 316L ASTM A297 HF / A297HJ UNS: S31000, S31008, S31050, S31603						
GOEDKEURINGEN	CE						
LASPOSITIES	 PA  PB  PC  PD  PE  PF						
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
	0.02	0.2	1.6	0.01	0.01	25	21
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment		R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Hardness	
	As Welded		400	600	35	HRc	
HERDROGEN	Not required						
GAS ACC. EN ISO 14175	M21						