





# CEWELD 4316 Ti

TYPE	Corrosiebestendige beklede elektrode voor het lassen van Cr-Ni staalsoorten met een laag koolstofgehalte																
TOEPASSINGEN	De elektrode is geschikt voor het lassen van corrosiebestendige Cr-Ni staalsoorten met een zeer laag koolstof gehalte bij werktemperaturen tot 350° C.																
EIGENSCHAPPEN	Het lasmetaal is aanslagbestendig tot ca. 800°C in normale atmosfeer en oxiderende gassen. Het lasmetaal kan hoogglans gepolijst worden.																
CLASSIFICATIE	<table border="0"> <tr> <td>AWS</td> <td>A 5.4: E 308L-16</td> </tr> <tr> <td>EN ISO</td> <td>3581-A: E 19 9 L R 12</td> </tr> <tr> <td>W.Nr.</td> <td>1.4316</td> </tr> <tr> <td>F-nr</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FM</td> <td>5</td> </tr> </table>	AWS	A 5.4: E 308L-16	EN ISO	3581-A: E 19 9 L R 12	W.Nr.	1.4316	F-nr	4	FM	5						
AWS	A 5.4: E 308L-16																
EN ISO	3581-A: E 19 9 L R 12																
W.Nr.	1.4316																
F-nr	4																
FM	5																
GESCHIKT VOOR	<p><b>ISO 15608: 8.1 Austenitic ≤ 19 % Cr 9 % Ni, TÜV 1000: Gr. 21 - 22 (29 max.350°C),</b>            1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.6900, 1.6901, 1.6902, 1.6903, 1.9606, 1.4541, 1.4546, 1.4550            X 5 CrNi 18 10, X 2 CrNi 19 11, X 5 CrNi 18 9, G-X 6 CrNi 18 9, X 12 CrNi 18 9, G-X 8 CrNi 18 10, X 6 CrNi 18 10, X 10 CrNiTi 18 10, X 5 CrNi 18 10            AISI 304, 304H, 308, 308L, 321, 321H, 347, 347H,            UNS S30409, S32109, S34709, S30400, S32100, S34700</p>																
GOEDKEURINGEN	CE																
LASPOSITIES																	
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>Si</th> <th>Mn</th> <th>P</th> <th>S</th> <th>Cr</th> <th>Ni</th> <th>Fe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.02</td> <td>0.75</td> <td>1</td> <td>0.015</td> <td>0.01</td> <td>19</td> <td>10</td> <td>Rem.</td> </tr> </tbody> </table>	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Fe	0.02	0.75	1	0.015	0.01	19	10	Rem.
C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Fe										
0.02	0.75	1	0.015	0.01	19	10	Rem.										
MECHANISCHE WAARDEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Heat Treatment</th> <th rowspan="2">R<sub>p0,2</sub> (MPa)</th> <th rowspan="2">R<sub>m</sub> (MPa)</th> <th rowspan="2">A<sub>5</sub> (%)</th> <th colspan="2">Impact Energy (J) ISO-V</th> <th rowspan="2">Hardness</th> </tr> <tr> <th>RT</th> <th>-196°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>As Welded</td> <td>400</td> <td>600</td> <td>38</td> <td>70</td> <td>40</td> <td>HRc</td> </tr> </tbody> </table>	Heat Treatment	R <sub>p0,2</sub> (MPa)	R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>5</sub> (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness	RT	-196°C	As Welded	400	600	38	70	40	HRc
Heat Treatment	R <sub>p0,2</sub> (MPa)					R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>5</sub> (%)		Impact Energy (J) ISO-V		Hardness						
		RT	-196°C														
As Welded	400	600	38	70	40	HRc											
HERDROGEN	300°C / 2 hr																
CURRENT TYPE:	DC+, AC																
GAS ACC. EN ISO 14175																	



# CEWELD 4316 Ti

4316 TI 1,6 X 250MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2	8720663411594
4316 TI 2,0 X 300MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2,4	8720663411600
4316 TI 2,5 X 300MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2,5	8720663411617
4316 TI 3,2 X 350MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2,8	8720663411624
4316 TI 4,0 X 350MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2,8	8720663411648
4316 TI 5,0 X 450MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	3,2	8720663411655