



CEWELD E NiCro A

TYPE	Basisch beklede elektrode voor het lassen van nikkel legeringen								
TOEPASSINGEN	CEWELD E NiCro A vind zijn toepassingen in industriële ovens, gloeikamers, installaties voor behandeling met gesmolten zout en ketelonderdelen en warmtewisselaars								
EIGENSCHAPPEN	Het lasmetaal heeft een uitstekende sterkte en oxidatieweerstand bij hoge temperaturen en behoudt kerftaaiheid bij cryogene temperaturen. De elektrode is een uitzonderlijk veelzijdig product voor ongelijksoortig lassen. Hij kan worden gebruikt op een groot aantal austenitische en ferritische staalsoorten en nikkellegeringen. Door zijn veelzijdigheid is de CEWELD NiCro A laselektrode vooral nuttig voor algemeen onderhoudlassen van apparatuur die aan zware bedrijfsomstandigheden wordt blootgesteld.								
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.11: E NiCrFe-2							
	EN ISO	14172: E Ni 6092 (NiCr16Fe9NbMo)							
	W.Nr.	2.4805							
	F-nr	43							
	FM	6							
GESCHIKT VOOR	E Ni 6092 (NiCr16Fe12NbMo), ENiCrFe-2 Mat No: 2.4630, 2.4631, 2.4669, 2.4694, 2.4816, 2.4817, 2.4851, 2.4867, 2.4869, 2.4870, 2.4951, 2.4952.. (1.4859, 1.4861, 1.4876, 1.4877, 1.4885, 1.4958, 1.4968, 1.5637, 1.5662, 1.5680, 16900, 1.6903, 1.6906) NiCr15Fe, X10NiCrAlTi 32 20, G-X10NiCrNiNb 32 20, NiCr20Ti, NiCr20TiAl, X8Ni9, X7NiMo6, 12Ni19, 12Ni14 ASTM: Alloy 600, Alloy 800, Alloy 800H, Alloy 75, Alloy 80A, B163, B166, B167, B168								
GOEDKEURINGEN									
LASPOSITIES	     								
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Fe	Nb+Ta	Nb
	0.08	0.6	2.8	15	70	2	9.5	2.8	2
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness		
					RT	-196°C			
	As Welded	420	600	40	100	80	HRc		
HERDROGEN	300°C / 2 hr								
GAS ACC. EN ISO 14175									



CEWELD E NiCro A

E NICRO A 2,4 X 229MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,27	8720663418500

E NICRO A 3,2 X 356MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,27	8720663418517

E NICRO A 4,0 X 356MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,27	8720663418524

E NICRO A 4,8 X 356MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,27	8720663418531