



CEWELD CuSi3

TYPE CuSi3, koper-silicium draad voor Mig hardsolderen / Tig lassen

TOEPASSINGEN Lassen van dunne platen en of gegalvaniseerde platen in de auto-industrie en ook voor het cladden van CuMn, CuSiMn en CuZn legeringen. Geschikt voor het bekleden van gietijzer en on- en laaggelegeerd staal. Voorbeelden: Auto-industrie, kunstwerken, cladding op staal, gietijzer en koperlegeringen etc.

- EIGENSCHAPPEN**
- Hoogwaardige gelegeerde koperdraad voor het Tig-proces (ook Mig-hardsolderen)
 - Het lasmetaal is een koper-siliciumbrons
 - Degelijke, porievrije neersmelt op ferro- en non-ferro basismaterialen
 - Uitstekende corrosiebestendigheid
 - Het beste te gebruiken met gepulseerd lassen!

CLASSIFICATIE

AWS	A 5.7: ER CuSi-A
EN ISO	24373: Cu 6560 / CuSi3Mn1
W.Nr.	2.1461
F-nr	32

GESCHIKT VOOR Welding thin steel plates and or galvanized plates in the car industry and also for cladding CuMn, CuSiMn and CuZn alloys. Suitable for cladding cast iron and un- and low alloyed steels.

Sislicon Alloy:
 2.0220 - CuZn 5,
 2.0230 - CuZn 10,
 2.0240 - CuZn 15,
 2.1322 - CuMg 0,4,
 2.1323 - CuMg 0,7

GOEDKEURINGEN

LASPOSITIES



TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)

Si	Mn	Fe	Cu	Zn	Pb	Sn	Al
3.5	1	0.3	Rem.	0.8	0.01	0.5	0.005

MECHANISCHE WAARDEN

Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V	Hardness
				RT	
As Welded		350	40	60	80 HB

HERDROGEN Not required

GAS ACC. EN ISO 14175 I1, I3



CEWELD CuSi3

CUSI3 0,8MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663408204
D-200	5	8720663408235
D-200	5	8720663408211
D-300	15	8720663408228

CUSI3 1,0MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663408242
D-200	5	8720663408259
D-300	15	8720663408266
Drum	250	8720663408303

CUSI3 1,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663408273
D-200	5	8720663408280
Drum	250	8720663408297