



CEWELD AA B690

TYPE	Basisch gevulde naadloze lasdraad							
TOEPASSINGEN	Kraan-, fabrieks-, ambachts- en staalbouw, pijpleidingen, gieterijen							
EIGENSCHAPPEN	Absoluut scheurvast lasmetaal geconditioneerd door de hoogbasische slak in combinatie met een extreem laag waterstofgehalte. Daarom geschikt voor de verwerking van fijnkorrelig constructiestaal met hoge sterkte en lage temperatuur met $R_{p0,2} > 690$ MPa. Stabiele, mechanische eigenschappen van het lasmetaal, ook bij hoge warmte-inbreng tot 1,8 kJ/mm.							
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.29: E110T5-K4M H4, A 5.36: E110T5-M21A8-K4-H4						
	EN ISO	18276-A: T 69 6 Mn2NiCrMo B M21 3 H5						
	F-nr	6						
	FM	2						
GESCHIKT VOOR	Reh < 690 MPa Iso 15608: 2.2 u 3.2 (460 < Reh ≤ 690(700) MPa) 1.8914, 1.8927, 1.8931, 1.8928, 1.8974, 1.7147, 1.7149, 1.8734 S620Q, S620QL, S690Q, S690QL, S620QL1-S690QL1, 20MnCr65, 28CrMn4-3 L480 - L550, X65, X80, X90, X100 ASTM A 514 Gr. F, H, Q; A 709 Gr. 100 Type B, E, F, H, Q; A 709 Gr. HPS 100W Weldox 700, Dillimax 690, Hardox, Naxtra 63, Naxtra 70, Optim 700 mc plus, Weldox 500, Hardox, Domex 460 MC, Domex 500 MC, Domex 550 MC, Domex 600 MC, Domex 650 MC, Domex 700 MC, Hardox 400, Strenx 700; XAR 400, Dillidur 400, Oceanfit 100, Oceanfit 690, alform plate 620 M, 700 M, aldur 620 Q, 620 QL, 620 QL1, aldur 700 Q, 700 QL, 700 QL1, Salzgitter S700MC, Ympress Steel E690 TM, S700MC, Amstrong Ultra 650MC, 650 Mct, 700 MC.....							
GOEDKEURINGEN	CE							
LASPOSITIES	  							
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
	0.05	0.4	1.6	0.015	0.015	0.5	2.2	0.5
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	$R_{p0,2}$ (MPa)	R_m (MPa)	A5 (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness	
					-40°C	-60°C		
	As Welded	740	850	19	85	75	HRc	
	570°C- 620°C 1h	650	740	22	80	55	HRc	
HERDROGEN	Not required							
GAS ACC. EN ISO 14175	M21							



CEWELD AA B690

AA B690 1,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
D-200	20 (4x5)	8720663423160
K-300	16	8720663423177